

SPECIALISERT FUGEMASSE FOR TAKTEKKING



Teknisk produktdatablad. Oppdateringsdato 01.08.2023

Tak tetningsmasse spesialist er beregnet for reparasjon og tetting av takbelegg av bitumen, betong, gips, metallplater og ulike plastmaterialer. Takket være sin unike sammensetning kan den påføres i tid regn og under vann og i negative temperaturer (opp til 10 °C).

Danner en permanent plastisk-elastisk, holdbar skjøt med høy motstandskraft mot aldring. Den er beregnet på reparasjon og tetting av skjøter på permanent fungerende komponenter.

FORDELER

- ▶ kan brukes ved temperaturer helt ned til -10 °C
- ▶ dryppsikker
- ▶ permanent formbar
- ▶ vanntett og UV-bestendig
- ▶ malbar
- ▶ god vedheft til en lang rekke byggematerialer
- ▶ kompatibel med bituminøse materialer
- ▶ kompatibel med takfolier
- ▶ kan brukes på overflater som er helt nedsenket under vann



BRUKSOMRÅDE

- ▶ Reparasjon av skjøter i takmaterialer
- ▶ liming av takplater, membraner og kaldplater
- ▶ tetting av takvinduer, takvinduer, skorsteiner og andre takinnfatninger
- ▶ rask reparasjon av lekkasjer i tak og takrenner, selv i kraftig regnvær
- ▶ tetting av korrugerte og trapesformede metallplater
- ▶ tetting av mindre lekkasjer og sprekker i båter
- ▶ fugging av fuger med opptil 10 % bevegelighet

TEKNISKE DATA

Parameter	Verdi
Farge	fargeløs, grå, brun
Tetthet	1,12-1,14 g/ml
Herdehastighet	0,5-1 mm/24 timer
Behandlingstid	opp til 15 minutter
Temperaturbestandighet	fra -20 °C til +90 °C

Alle oppgitte parametere er basert på forsøk og laboratorietester i henhold til produsentens interne standarder og er sterkt avhengig av produktets herdebetingelser (temperatur på emballasjen, miljøet, underlaget, kvaliteten på utstyret som brukes og kompetansen til den som påfører produktet) *Målt ved 23°C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere luftfuktighet vil øke tørketiden.

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no



SPELIALISERT FUGEMASSE FOR TAKTEKKING



Teknisk produktdatablad. Oppdateringsdato 01.08.2023

Betingelser for anvendelse	
Temperatur på underlaget	fra +5 °C til +50 °C
Temperatur på emballasjen	+5 °C til +25 °C
Påføringstemperatur	fra -10 °C til +30 °C

METODE FOR PÅFØRING

Les sikkerhetsanvisningene på før bruk.

Klargjøring av overflate

- Arbeidsflatene skal være rene (ikke matte) og avfettet, fri for støv, rust, løse biter av gammel fugemasse, fri for fett, olje og maling og andre forurensninger som reduserer fugemassens vedheft. Tørk porøse materialer.
- For å unngå forurensning rundt fugen og for å opprettholde en jevn linje, skal det brukes klebeband som skal fjernes umiddelbart etter at fugemassen er behandlet.

Påføring

- Før påføring bør produktet kondisjoneres ved romtemperatur 23 °C i minst 24 timer hvis det oppbevares eller transporteres ved lavere temperaturer.
- Før bruk kutter du av enden av patronen slik at en del av gjengen blir igjen til å skru inn utløpsdysen (applikatoren). Kutt utløpsdysen i en spiss vinkel på 45 grader i forhold til sveisens bredde.
- Klem ut tetningsmassen ved hjelp av en mekanisk eller pneumatisk klemme.
- Maskinering skal utføres innenfor den bearbeidings tiden som er angitt i tabellen med tekniske data.
- Glatt ut fugene med en Tytan fugemassekubbe, en spatel eller en finger dyppet i vann for å redusere vedheft.
- Fjern maskeringsteipen før epidermis dannes.
- La fugen herde helt.

Arbeid i etterkant av påføringen

- Rengjør med såpe og vann før herding.
- Etter herding skal fugemassen fjernes fra hendene med såpe og vann og fra verktøy på mekanisk måte.
- IKKE VASK HENDENE MED ORGANISKE LØSEMIDLER.

RESTRIKSJONER PÅ BRUK

- Tetningsmassen er ikke beregnet for både matkontakt og medisinsk bruk. Produktet er ikke testet eller sendt inn til godkjenningstester for medisinsk og farmasøytisk bruk.
- Det anbefales å gjøre en prøvetest før maling, spesielt med løsemiddelbaserte malinger.
- Ikke bruk på PP, PE - ingen vedheft.
- Må ikke brukes på polystyren, inkludert isopor - kan skade overflater.
- Når det gjelder løsemiddelfølsomme overflater, anbefales det å teste i et område med dårlig sikt.

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen

post@tytan.no, www.tytan.no



SPESIALISERT FUGEMASSE FOR TAKTEKKING



Teknisk produktdatablad. Oppdateringsdato 01.08.2023

OPPBEVARING

Utløpsdato og batchnummer på emballasjen.

Oppbevares i originalforseglet emballasje, på et kjølig og tørt sted, ved en temperatur på +5 °C til +25 °C. Beskyttes mot direkte sollys. Oppbevaringstemperaturer over +30 °C forkorter produktets holdbarhet og har en negativ effekt på produktets ytelse. Etter første åpning skal beholderen lukkes tett og hele innholdet brukes opp så snart som mulig.

KATALOGDATA

Indeks	Farge	Kapasitet	Antall stykker per kartong	Antall enheter per pall	EAN-kode
10050940	klar	280 ml	12	1440	590 2120 21974 2
10050790	grå	280 ml	12	1440	590 2120 21960 5
10050791	brun	280 ml	12	1440	590 2120 21976 6

HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER OG ANBEFALINGER

Oppbevares utilgjengelig for barn. De vanlige hygienereglene må overholdes.

SE PRODUKTDATABLADET OG LES ETIKETTEN PÅ EMBALLASJEN FØR BRUK

Ovennevnte data, anbefalinger og råd er basert på vår beste kunnskap, forskning og erfaring og er gitt i god tro i samsvar med prinsippene til vårt selskap og våre leverandører. Selv om de foreslåtte fremgangsmåtene anses som vanlige, bør hver enkelt bruker av dette materialet på alle mulige måter forsikre seg om at det leverte materialet er egnet til de formålene han eller hun har tiltenkt, herunder å teste sluttproduktet under passende forhold. Verken selskapet eller dets autoriserte representanter kan holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av feil eller misbruk av materialene.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
post@tytan.no, www.tytan.no

